DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr: / *No.* 13/CPR/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:[1] *1. Cod unic de identificare al produsului-tip:[1]*	**Asfalt drogowy modyfikowany polimerami** **ORBITON 45/80-65 i MODBIT 45/80-65** ***Bitum modificat cu polimeri*** ***ORBITON 45/80-65 şi MODBIT 45/80-65***
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:[1] *2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):[1]*	Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy *Pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, aeroporturilor şi a altor suprafeţe de trafic*
3. Producent:[1] *3. Fabricant:[1]*	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock, Polska *Polonia* Tel.: (+48) 24 365 22 41
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:[1] *4. Sistemul (sistemele) de evaluare şi de verificare a constanței performanței:[1]*	**2+**
5. Norma zharmonizowana:[1] *5. Standard armonizat:[1]* Jednostka lub jednostki notyfikowane:[1] *Organism (organisme) notificat(e):[1]*	EN 14023:2010 / PN-EN 14023:2011 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434 *Centrul Polon de Testare şi Certificare, unitatea notificată cu numărul de identificare 1434*

6. Deklarowane własności użytkowe:[1]
6. Performanța (performanțe) declarată (declarate):[1]

Zasadnicze charakterystyki ***Caracteristici esențiale***	**Właściwości użytkowe** ***Performanță***			**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** ***Specificațiile tehnice armonizate***
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) *Consistenţă la temperatură de lucru intermediară (penetraţie la 25°C conform PN-EN 1426)*	45 - 80	0,1mm	klasa 4	EN 14023:2010 p. 5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mięknienia PiK wg PN-EN 1427) *Consistenţă la temperatură de lucru ridicată (punct de înmuiere conform PN-EN 1427)*	≥ 65	°C	klasa 5	EN 14023:2010 p. 5.2.3
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura łamliwości Fraassa wg PN-EN 12593) *Friabilitate la temperatură de lucru scăzută (Punct de rupere Fraass conform PN-EN 12593)*	≤ -15	°C	klasa 7	EN 14023:2010 p. 5.2.4
Kohezja (siła rozciągania wg PN-EN 13589) *Coeziune (resistenţă la tracţiune conform PN-EN 13589)*	≥ 2 (10°C)	J/cm^2	klasa 6	EN 14023:2010 p. 5.2.5
Stałość konsystencji – odporność na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1): *Durability of the consistency – resistance to hardening (RTFOT method acc. PN-EN 12607-1):*				EN 14023:2010 p. 5.2.6
- pozostała penetracja w 25°C po RTFOT *- penetraţie reziduala după îmbătrânire la 25°C*	≥ 60	%	klasa 7	
- wzrost temperatury mięknienia PiK po RTFOT *- creşterea punctuli de înmuiere după îmbătrânire*	≤ 8	°C	klasa 2	
Odkształcenie sprężyste (nawrót sprężysty w 25°C wg PN-EN 13398) *Revenire elastică (revenire elastică la 25°C conform PN-EN 13398)*	≥ 80	%	klasa 2	EN 14023:2010 p. 5.2.7
Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych *Substanțe periculoase*	spełnia *îndeplineşte*			EN 14023:2010 p. 5.3

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.[1]
7. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.[1]

W imieniu producenta podpisał(-a):[1]
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:[1]

Tomasz Olczak – Dyrektor Biura Technologii

(imię i nazwisko / *nume*)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz Krzysztof Olczak
Data: 2023.03.28 14:05:14 CET

Płock, 19.12.2022
(miejsce i data wydania)
(locul data eliberării)

(podpis)
(semnătura)

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
[1] *REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011*